CANTONEIRAS

AW 6060

[AL MgSi]

CANTONEIRA

Densidade **2,8 g/cm³**

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Resistência mecânica moderada
- Elevada resistência à corrosão
- Boa aptidão para anodização

APLICAÇÕES

- Arquitetura urbana e Construção
- Condutores elétricos
- Portas, janelas, escalas
- Dissipadores de calor
- Iluminação

PROPRIEDADES QUÍMICAS EN 573-3

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti
EN AW 6060	0,3 - 0,6	0,1 - 0,3	0,1	0,1	0,35 - 0,6	0,05	-	0,15	0,1

Ga	V	Observações	Outros		Al min.
			Cada	Total	
-	-	-	0,05	0,15	Restante

STOCK CANTONEIRA AW 6060

CANTONEIRAS

ALTURA x LARGURA x ESPESSURA

20 x 20 x 3 mm	30 x 30 x 2 mm	30 x 30 x 3 mm	30 x 30 x 4 mm	40 x 40 x 3 mm	40 x 40 x 4 mm
50 x 50 x 3 mm	50 x 50 x 5 mm	50 x 50 x 6 mm	60 x 40 x 4 mm	60 x 60 x 6 mm	80 x 50 x 5 mm
80 x 80 x 8 mm	100 x 40 x 4 mm	100 x 100 x 6 mm	100 x 100 x 10 mm	120 x 60 x 8 mm	120 x 120 x 10 mm

Para outras dimensões, consulte-nos. Corte sob medida.